

หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

ข้อถ้อยสิทธิ

1. อัลลอยซึ่งมีสารผสมอัลลอย ซึ่งประกอบด้วย โดย % โดยมวล Bi: 47.0 ถึง 49.0%, Sb: 0.8 ถึง 1.2% โดยมีส่วนคลคือ In และมีความแข็งวิกเกอร์ 6.6Hv หรือมากกว่านั้น
2. ปลั๊กหลอมละลาย ซึ่งประกอบรวมด้วย อัลลอยตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่ง อุณหภูมิ
- 5 การปฏิบัติการเท่ากับ 85 ถึง 90^oซ
3. หัวฉีดสปริงเกอร์ ซึ่งประกอบรวมด้วย อัลลอยตามข้อถ้อยสิทธิข้อที่ 1 โดยเป็นอัลลอย ที่หลอมละลายได้ ที่ซึ่ง อุณหภูมิการปฏิบัติการเท่ากับ 85 ถึง 90^oซ